

TPM-D Trass-Pflastermörtel drainfähig

TPM-D Трассовый раствор с дренажными свойствами для укладки брусчатки

Для укладки поверхностей из брусчатки, когда требуются дренажные свойства.

Технические данные	
Прочность на сжатие:	≥ 30 Н/мм ²
Зернистость:	0-4 мм 0-8 мм
Коэффициент водопроницаемости:	> 5,4 x 10 ⁻⁵ м / с
Величина просачивания по количеству дождевых осадков:	> 270 л / (с · Га)
Время использования:	~ 2 часа
Температура применения:	от + 5°C до + 30°C
Расход воды:	для консистенции влажной земли: ~ 4,25 - 4,5 л воды на 40 кг
Выход раствора:	консистенция влажной земли: 20 л / 40 кг
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 40 кг
Цвет:	серый

Свойства:

- прост и удобен в применении
- с трассом
- предотвращает выцветание
- с дренажными свойствами

Применение:

- для укладки брусчатки из природного камня, бетона, тротуарных плит и бордюров
- толщина слоя раствора между основанием и мощением зависит от толщины брусчатки / тротуарного клинкера и транспортной нагрузки

Качество и безопасность:

- трассовый цемент согласно нормам DIN EN 197
- добавки, разрешенные к использованию строительным ведомством
- контролируемые заполнители
- просеянный песок различной зернистости согласно нормам EN 13139

Основание:

Трассовый раствор для укладки брусчатки с дренажными свойствами следует наносить на водопроницаемое несущее основание.

Нанесение:

Трассовый раствор для укладки брусчатки с дренажными свойствами поставляется в мешках и готовится в смесителе до достижения необходимой консистенции (для консистенции влажной земли следует добавлять примерно 4,25 - 4,5 л воды на 40 кг).

Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C.

Свеженанесенный раствор следует предохранять от высыхания и воздействия неблагоприятных погодных условий – мороза, сквозняка, прямых солнечных лучей и прямого ливня (в случае необходимости следует закрыть поверхность пленкой). Свежеуложенную поверхность допускается подвергать нагрузке спустя не менее 3 дней после ее укладки.

Выход раствора:

Из 40 кг сухой смеси получается примерно 20 л свежего раствора.

Хранение:

Хранить в сухом месте надлежащим образом.

Форма поставки:

Мешки по 40 кг

Примечание:

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси обильно промыть водой. При попадании смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок.

Состояние информации: февраль 2010

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru