

TNH-flex Trass-Naturstein-Haftschlämme flex

TNH-flex Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии природного камня

Эластичный, натуральный белый раствор-шлам для улучшения адгезии при укладке покрытий из природного камня.

Технические данные	
Зернистость:	0 - 0,5 мм
Время использования:	~ 1 час
Температура применения:	от + 5°C до + 30°C
Консистенция:	вязкая / легко растекающаяся
Расход воды:	~ 6 л / 25 кг
Выход раствора:	~ 19 л / 25 кг
Расход:	~ 1,0 - 2,0 кг/м ²
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 25 кг
Цвет:	натуральный белый

Свойства:

- минеральный состав
- белый эластичный адгезионный раствор, твердеющий гидравлическим способом
- дополнительная защита против перехода веществ, способствующих изменению оттенка, из основы или раствора для укладки плитки
- пластичен, удобен и прост в применении
- водостоек и высокопрочен при морозе и оттаивании после затвердения

Применение:

- для обеспечения прочных соединений между основанием и раствором, твердеющим гидравлическим способом, а также между раствором и покрытием
- для увеличения адгезии при укладке чувствительных к окраске плит из натурального камня согласно нормам DIN 18332 и DIN 18352, на толстый слой раствора, в том числе:
 - плит из кристаллического мрамора (Carrara, Sabiato, Thassos)
 - плит из известняка (плиты Solnhofen, юрский мрамор, травертин)
 - плит из базальта и гранита
 - многоугольных плит (порфир), кварцитовых плит
 - керамических покрытий (керамическая плитка, плитка грес), мозаики
 - керамической плитки с фактурной поверхностью
 - бетонных плит заводского изготовления
- для внутренних и наружных работ
- для использования в сочетании с отопляемым полом (пол-стяжка с подогревом)

Качество и безопасность:

- контролируемое качество
- белый цемент согласно нормам DIN EN 197
- трасс согласно нормам DIN 51043
- улучшенная формула благодаря высококачественным полимерным добавкам
- малое содержание хроматов согласно нормам TRGS 613

Основание:

Основание должно быть не замерзшим, чистым, твердым, прочным, держащим форму, а также свободным от компонентов, уменьшающих прочность сцепления. Трассовый раствор-шлам TNH-flex может использоваться на бетоне согласно нормам DIN 1045, цементных полах-стяжках и полах-стяжках на основе сульфата кальция (с подогревом) согласно нормам DIN 18560. Поверхность основания из сульфата кальция перед нанесением TNH flex следует предварительно загрунтовать с помощью универсальной адгезионной эмульсии quick-mix-UG. Интенсивно абсорбирующее основание следует предварительно увлажнить, избегая при этом образования луж.

Нанесение:

Налить в чистую емкость примерно 6 л воды и смешать с содержимым 1 мешка (25 кг) сухой смеси трассового раствора-шлама TNH-flex до получения однородного раствора без комков необходимой рабочей (легко растекающейся) консистенции (к примеру с помощью электродрели с мешалкой). Спустя приблизительно 5 минут еще раз интенсивно перемешать. С помощью щетки, штукатурной кисти или кельмы-гладилки трассовый раствор-шлам TNH-flex распределяется по основанию. Непосредственно после этого на основание наносится толстый слой соответствующего раствора для укладки. В зависимости от вида и свойств покрытия или плит из натурального камня (чувствительность к окраске, многоугольные плиты, различная толщина покрытия и пр.) раствор-шлам TNH-flex наносится сплошным слоем на свежеложенный слой раствора или намазывается на очищенную изнаночную сторону плит покрытия с помощью инструментов, указанных выше. Непосредственно после этого плиты из натурального камня или иного вида покрытия фиксируются на основании способом «свежее по свежему» (до схватывания раствора) с помощью резинового молотка. Трассовый раствор-шлам TNH-flex может использоваться при температуре основания, воздуха и рабочего материала не ниже + 5 °C и не выше + 30 °C. Время нанесения раствора после его приготовления составляет примерно 1 час.

Свежеобработанную поверхность следует беречь от высыхания и воздействия неблагоприятных погодных условий - мороза, сквозняка, прямых солнечных лучей и ливня (при необходимости закрыть полиэтиленовой пленкой). Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже + 5°C.

Не разрешается добавлять в трассовый раствор-шлам TNH-flex какие-либо компоненты, кроме чистой воды. Засыхающий раствор запрещено разбавлять водой или смешивать со свежим раствором.

Выход раствора:

Из мешка (25 кг) сухой смеси получается примерно 19 л свежего раствора при правильном соотношении смеси и воды.

Расход:

1,0 - 2,0 кг/м² на слой в зависимости от структуры основания и покрытия.

Хранение:

В сухом месте надлежащим образом

Форма поставки:

Мешки по 25 кг.

Примечание:

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси обильно промыть водой. При попадании смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок.

Состояние информации: май 2008

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru